Resilience®

Orthodontic Bonding Solutions

Glass Ionomer Luting Cement

For cementation of orthodontic bands

For Professional Use Only

Cemento sellante de ionómero de vidrio

Para la cementación de bandas ortodónticas

Para uso profesional exclusivamente

Glasionomer-Abdichtungszement

Für die Zementierung von orthodontischen Bändern

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Ne pas congeler. Conserver au frais, à l'abri de l'humidité

Ciment pour le scellement des bagues

Réservé uniquement à l'usage professionnel

Cemento di fissaggio a base di vetroresina ionomerica

Per la cementazione di bande ortodontiche

Per uso esclusivo da parte di personale qualificato

ORTHO TECHNOLOGY®

17401 Commerce Park Blvd. ▪ Tampa, Florida 33647

1-800-999-3161 ▪ (813) 991-5896

Fax: (813) 991-5986

Secure Online Ordering: www.orthotechnology.com

CE 0120

Resilience®

Glass Ionomer Luting Cement

For cementation of orthodontic bands

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Instructions for Use

INDICATIONS FOR USE:

Resilience Ionomer Cement is used for the cementation of orthodontic bands. It is also an effective luting agent for conventional crowns and bridges. Other uses may include base or lining under all restorative materials or following root canal treatment. It may also be used as a temporary filling material.

DESCRIPTION:

Resilience Ionomer Cement is a naturally fluoride releasing cement that may reduce the incidence of decalcification and caries. Glass ionomer cement chemically bonds to enamel and dentin without the use of any etchants. Glass ionomer cement is a powder and liquid to be mixed and having a final chemical set in 7 minutes.

CONTENTS:

Resilience Ionomer Powder
Resilience Ionomer Liquid
Measuring scoop
Mixing Pad

FORMULATION:

Powder: fluoro-alumina-silica glass
Liquid: water solution of polyacrylic acids

INSTRUCTIONS:

1. Prophy the teeth with flour of pumice. Do not use a prepared prophy paste.
2. Wash and isolate the teeth to be banded. Blow the excess water off of the teeth but do not dehydrate the tooth surface.
3. Remove the top sheet of the mixing pad to provide a fresh clean sheet for mixing on the remaining pad. One may also use a glass slab either cooled or frozen to extend working time. A frozen slab must be wiped clean of any water condensation.
4. Shake the Glass Ionomer Powder bottle and tap it on a firm surface to properly disperse and condense the powder.
5. Measure out scoops of powder with the scoop provided. Wipe off excess powder with a spatula to make the powder flush with the top of the scoop. Eject powder onto mixing pad or glass slab by turning upside down and tapping the side of the measuring scoop with a spatula.
6. Dispense polycarboxylate Liquid drops. Always hold the bottle completely vertical when dispensing drops. Gently squeeze bottle to produce drop and release pressure after each drop is dispensed. The ratio of powder/liquid depends on the bottle in the kit as follows:
   a. For 100 g powder / 55 cc liquid kit: 2 scoops of powder to 3 drops of liquid;
   b. For 15 g powder / 15 cc liquid kit: 3 scoops of powder to 2 drops of liquid.
   c. For testing purposes: 1.6 g of powder to 1 g liquid.
7. Divide the powder into three equal amounts and mix the first increment for 10 seconds, then incorporate the second for 10 seconds, followed by the last increment for 10 seconds. Mix quickly until a creamy consistency is reached.
   a. Mixing time -- 30 seconds
   b. Working time -- 1 minute
8. Apply the mixed cement to the inside of the band immediately after completing the mix and seat the band while the cement is still glossy. Keep the teeth isolated until the cement gels.
9. Excess material should be removed before the cement is completely hardened.
   a. Final setting time -- 6 to 7 minutes.

WARNINGS:

- Dentists and assistants should wear gloves and protective eye wear. Patients also should wear eye protection. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Do not use in individuals with allergies to these materials.

- Any non-sterilizable item that is handled in the delivery of the dental service, should be disinfected by standard dental office hygiene procedures.
- Do not allow saliva or water contamination of material during the placement procedure.
- Due to the chemically adhesive nature of glass ionomer cement, all reusable instruments that come into contact with the cement, i.e., spatulas, glass slabs, and placement instruments, should be wiped clean under running water immediately after use.

BAND AND CEMENT REMOVAL:
Remove the bands with any pliers designed for that purpose. After the band has been removed, the excess cement left on the tooth can be removed by drying with a direct stream of air. This desiccation of the cement makes the cement easier to remove.

STORAGE:
The system is designed to be stored between 10°-24°C (50°-75°F). Do not refrigerate. Replace caps immediately after dispensing.

Resilience®

Cemento sellante de ionómero de vidrio

Para la cementación de bandas ortodónticas

Para uso profesional exclusivamente

Instrucciones para su utilización

INDICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN:
El cemento de ionómero Resilience sirve para cementar bandas ortodónticas. También es un eficaz agente fijador de coronas y puentes convencionales. Otros usos pueden incluir el de base o protección debajo de cualquier material restaurador o después de un tratamiento de conducto. También puede usarse como material de empaste temporal.

DESCRIPCIÓN:
El cemento de ionómero Resilience es un cemento que libera fluoruro naturalmente, lo que puede reducir la incidencia de descalcificación y caries. El cemento de ionómero de vidrio se une químicamente al esmalte y a la dentina sin necesidad de usar corrosivos. El cemento de ionómero consiste en un polvo y un líquido para mezclar que endurece químicamente en 7 minutos.

CONTENIDO:

Polvo de ionómero Resilience	Líquido de ionómero Resilience
Cuchara de medir	Almohadilla para mezclar

FORMULACIÓN:
Polvo: vidrio de fluoro-alúmina-sílice
Líquido: solución de ácidos poliacrílicos en agua

INSTRUCCIONES:
1. Limpie los dientes con polvo de piedra pómez. No use una pasta de limpieza previamente preparada.
2. Lave y aísle el diente al que se colocará la banda. Seque el exceso de agua de los dientes pero no deshidrate la superficie del diente.
3. Retire la primera hoja de la almohadilla de mezclar para tener una hoja limpia donde mezclar. También se puede usar una tableta de vidrio enfriada o congelada para prolongar el tiempo para trabajar. La tableta congelada se debe limpiar para retirar todo resto de condensación.
4. Sacuda el frasco de polvo de ionómero de vidrio y golpetéelo contra una superficie firme para dispersar y condensar el polvo.
5. Mida el polvo con la cuchara provista. Empareje el excedente de polvo con una espátula, de manera que el polvo quede nivelado al borde de la cuchara. Eche el polvo en la almohadilla de mezclar o tableta de vidrio volcando la cuchara y golpeándola ligeramente con la espátula.
6. Eche el líquido de policarboxilato en forma de gotas. Siempre sostenga el frasco completamente vertical al echar las gotas. Apriete levemente el frasco hasta que gotee y suelte después de cada gota. La proporción de polvo/líquido depende del frasco incluido en el equipo de la siguiente manera:

a. Equipo de 100 g de polvo //55 cc de líquido: 2 medidas de polvo por cada 3 gotas de líquido;
b. Equipo de 15 g de polvo/15 cc de líquido: 3 medidas de polvo por cada 2 gotas de líquido;
c. Para hacer una prueba: 1,6 g de polvo por cada 1 g de líquido.

7. Divida el polvo en tres porciones iguales y mezcle la primera durante 10 segundos, luego incorpore la segunda durante 10 segundos, seguida de la última durante 10 segundos. Mezcle rápidamente hasta lograr una consistencia cremosa.
   a. Tiempo de mezclado: 30 segundos
   b. Tiempo para trabajar: 1 minuto
8. Aplique el cemento mezclado en el interior de la banda inmediatamente después de efectuada la mezcla y asiente la banda mientras el cemento aún está lustroso. Mantenga el diente aislado hasta que el cemento fragüe.
9. Debe retirarse el material excedente antes de que el cemento haya endurecido completamente.
   a. Tiempo de fraguado total: 6 a 7 minutos.

ADVERTENCIAS:

- Tanto los odontólogos como sus asistentes deben utilizar guantes y gafas de protección. Los pacientes también deben usar gafas de protección. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y procure atención médica. No utilizar en pacientes alérgicos a estos materiales.
- Todos los elementos no esterilizables manipulados en el transcurso de este servicio odontológico deben desinfectarse por medio de los procedimientos de higiene normales del consultorio odontológico.
- No permita que el material se contamine con saliva o agua durante la colocación.
- Debido a la naturaleza químicamente adhesiva del cemento de ionómero de vidrio, todos los instrumentos reusables que entren en contacto con el cemento, como espátulas, tabletas de vidrio e instrumentos para colocación, deben lavarse inmediatamente con agua corriente y un trapo después de usarlos.

EXTRACCIÓN DE LA BANDA Y EL CEMENTO:

Extraiga las bandas con las pinzas adecuadas para ese fin. Una vez extraída la banda, se puede remover el cemento remanente en el diente secándolo con un chorro de aire directo. Disecar el cemento hace que éste sea más fácil de remover.

ALMACENAMIENTO:

Este sistema ha sido diseñado para ser almacenado a una temperatura de entre 10° y 24°C 50°-75°F). No refrigerar. Coloque las tapas inmediatamente después de extraer el material.

Resilience®

Glasionomer-Abdichtungszement

Für die Zementierung von orthodontischen Bändern

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Gebrauchsanleitung

INDIKATIONEN:

Resilience Ionomer-Zement wird für die Zementierung von orthodontischen Bändern verwendet. Der Zement ist außerdem ein effektives Dichtungsmittel für konventionelle Kronen und Brücken. Darüber hinaus kann er als Basis bzw. Auskleidung unter allen restaurativen Materialien, nach einer Wurzelbehandlung oder als temporäres Füllungsmaterial verwendet werden.

BESCHREIBUNG:

Resilience Ionomer-Zement ist ein natürlich fluoridfreisetzender Zement, der die Inzidenz von Dekalzifikation und Karies verringern kann. Glasionomer-Zement bindet sich chemisch und ohne den Einsatz von Ätzmitteln an den Zahnschmelz und das Dentin. Glasionomer-Zement besteht aus einem Pulver und einer Flüssigkeit, die vermischt werden müssen und innerhalb von 7 Minuten chemisch aushärten.

INHALT:

Resilience Ionomer-Pulver	Messlöffel
Resilience Ionomer-Flüssigkeit	Mischblock

ZUSAMMENSETZUNG:

Pulver: Fluoraluminium-Silikaglas
Flüssigkeit: Polyacrylsäure-Wasserlösung

ANLEITUNGEN:

1. Die Zähne mit Bimssteinmehl vorbehandeln. Es darf keine vorbereitete Prophy-Paste verwendet werden.
2. Die Zähne, die mit dem Band verbunden werden sollen, absprühen und isolieren. Das übriggebliebene Wasser von den Zähnen abblasen, ohne die Zahnoberfläche ganz zu trocknen.
3. Das obere Blatt des Mischblocks entfernen, damit ein frisches, sauberes Blatt zum Mischen auf dem Block zur Verfügung steht. Die Arbeitszeit kann außerdem entweder durch die Verwendung einer einer abgekühlten oder gefrorenen Glasplatte verlängert werden. Etwaige Wasserkondensation muss von einer gefrorenen Platte abgewischt werden.
4. Die Flasche mit dem Glasionomer-Pulver schütteln und damit gegen eine feste Fläche klopfen, um das Pulver richtig zu verteilen und zu komprimieren.
5. Mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Löffels die Pulvermenge abmessen und überschüssiges Pulver mit dem Spatel abstreichen. Das Pulver auf den Mischblock oder die Glasplatte schütten und dabei mit dem Spatel gegen den Rand des Messlöffels klopfen.
6. Die Polycarboxylat-Flüssigkeit tröpfchenweise dazugeben. Beim Dazugeben der Tropfen die Flasche stets vollkommen senkrecht halten. Die Flasche sanft drücken, um einen Tropfen zu erzeugen, und nach der Abgabe jedes Tropfens den Druck der Finger auf die Flasche nachlassen. Das Verhältnis von Pulver zu Flüssigkeit hängt von der im Kit enthaltenen Flasche ab:
   a. Für einen Satz mit 100 g Pulver/55 ml Flüssigkeit: 2 Löffel Pulver auf 3 Tropfen Flüssigkeit;
   b. Für einen Satz mit 15 g Pulver/15 ml Flüssigkeit: 3 Löffel Pulver auf 2 Tropfen Flüssigkeit;
   c. Für Testzwecke: 1,6 g Pulver auf 1 g Flüssigkeit.
7. Das Pulver in drei gleiche Mengen aufteilen. Das erste Drittel 10 Sekunden lang mischen, dann das zweite und dritte Drittel des Pulvers jeweils 10 Sekunden lang in die Masse einarbeiten. Schnell vermischen, bis eine cremige Konsistenz erreicht wird.
   a. Mischzeit: 30 Sekunden
   b. Arbeitszeit: 1 Minute
8. Den gemischten Zement direkt nach dem Mischvorgang auf die Innenseite des Bands auftragen und das Band positionieren, während der Zement noch glänzt. Die Zähne isoliert halten, bis der Zement geliert.
9. Überschüssiges Material sollte entfernt werden, bevor der Zement vollkommen ausgehärtet ist.
   a. Gesamte Abbindezeit: 6 bis 7 Minuten.

ACHTUNG:

- Zahnärzte und Helfer sollten Handschuhe und Schutzbrillen tragen. Auch Patienten sollten Schutzbrillen tragen. Bei Kontakt mit den Augen sofort und ausgiebig mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Material darf nicht bei Patienten angewendet werden, die gegen diese Stoffe allergisch sind.
- Alle nicht sterilisierbaren Objekte, die bei der zahnärztlichen Behandlung zur Anwendung kommen, sollten gemäß den in Zahnarztpraxen geläufigen Hygieneverfahren desinfiziert werden.
- Eine Kontamination des Materials durch Speichel oder Wasser während der Platzierung muss vermieden werden.
- Auf Grund der chemisch adhäsiven Natur des Glasionomer-Zements sollten alle wiederverwendbaren Instrumente, die mit dem Zement in Kontakt kommen, wie z.B. Spatel, Glasplatten und latzierungsinstrumente, sofort nach dem Gebrauch unter laufendem Wasser sauber abgewischt werden.

ENTFERNUNG DES BANDS UND DES ZEMENTS:

Die Bänder mit einer für diesen Zweck geeigneten Zange entfernen. Nach dem Entfernen des Bands kann der überschüssige, auf dem Zahn verbliebene Zement entfernt werden, indem er mit einem direkten Luftstrom getrocknet wird. Durch diese Austrocknung des Zements kann er leichter entfernt werden.

LAGERUNG:

Das Material sollte bei 10°-24°C (50°-75°F) gelagert werden. Nicht im Kühlschrank lagern. Sofort nach dem Auftragen des Materials die Kappen wieder aufsetzen.

Resilience®

Ne pas congeler. Conserver au frais, à l'abri de l'humidité

Ciment pour le scellement des bagues

Réservé uniquement à l'usage professionnel

Mode d'emploi

MODE D'EMPLOI :

Le ciment ionomère Resilience est indiqué pour sceller les bagues. Il convient également parfaitement pour sceller les couronnes et les bridges traditionnels et peut être employé comme base ou comme revêtement sous tous les matériaux de restauration ou après une dévitalisation. Il peut également servir de matériau d'obturation temporaire.

FICHE SIGNALÉTIQUE :

Le ciment ionomère Resilience, un ciment qui libère naturellement du fluor, peut diminuer la décalcification et les caries. Le ciment au verre ionomère adhère chimiquement à l'émail et à la dentine sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au mordançage. Il se présente sous la forme d'une solution et d'une pâte qui doivent être mélangées et qui durcissent en 7 minutes.

CONTENU :

Poudre ionomère Resilience
Solution ionomère Resilience
Mesurette
Bloc pour malaxage

COMPOSITION :

Poudre : verre de silice fluoroalumine
Solution : solution aqueuse d'acides polyacryliques

MODE D'EMPLOI :

1. Polir les dents avec de la pierre ponce extrafine. Ne pas employer de pâte à polir préparée.
2. Laver et isoler les dents devant être baguées. Aspirer l'excès d'eau mais ne pas déshydrater la surface des dents.
3. Enlever la première feuille du bloc pour malaxage afin de mélanger le produit sur une feuille propre. Il est possible d'utiliser une plaquette de verre refroidie ou gelée pour prolonger le temps de travail. Une plaquette gelée peut être essuyée pour éliminer toute trace de condensation d'eau.
4. Agiter le flacon de poudre et tapoter une partie dure pour bien disperser et condenser la poudre.
5. Prélever la poudre avec la mesurette fournie. Araser la mesurette avec une spatule. Verser la poudre sur le bloc pour malaxage ou sur la plaquette de verre en retournant la mesurette et en tapotant le côté avec une spatule.
6. Ajouter la solution au polycarboxylate. Veiller à toujours bien tenir le flacon à la verticale. Appuyer délicatement sur le flacon pour extraire les gouttes et relâcher après chaque goutte. Les proportions de poudre et de liquide varient selon le flacon du kit :
   a. pour 100 g de poudre et 55 cm3 de solution : 2 mesurettes de poudre pour 3 gouttes de solution ;
   b. pour 15 g de poudre et 15 cm3 de solution : 3 mesurettes de poudre pour 2 gouttes de solution ;
   c. pour des essais : 1,6 g de poudre pour 1 g de solution.
7. Partager la poudre en trois parties égales et mélanger une partie pendant 10 secondes, ajouter ensuite la deuxième partie et mélanger pendant 10 secondes et enfin ajouter la dernière partie et mélanger pendant 10 secondes. Mélanger rapidement pour obtenir une consistance crémeuse.
   a. Temps de mélange : 30 secondes
   b. Temps de travail : 1 minute
8. Mettre immédiatement le mélange à l'intérieur des bagues et poser les bagues pendant que le ciment conserve encore un aspect brillant. Les dents doivent être isolées jusqu'à ce que le ciment se gélifie.
9. Enlever l'excès de ciment avant qu'il n'ait complètement durcit.
   a. Temps de séchage : 6 à 7 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Les dentistes et leurs assistants doivent porter des gants et des lunettes de protection. Les patients doivent également porter des lunettes de protection. En cas de contact oculaire avec le ciment ou la solution, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

- Ne pas employer sur des patients qui sont allergiques à ces matériaux.
- Tout élément employé au cours de cette procédure, ne pouvant pas être stérilisé, doit être désinfecté selon un procédé d'hygiène dentaire classique.
- Veiller à ce que ni la salive ni l'eau ne contaminent le matériau pendant la pose.
- Étant donné les propriétés chimiques adhésives du ciment au verre ionomère, tous les instruments réutilisables entrant en contact avec le ciment tels que spatules, plaquettes de verre, instruments ayant servi à la pose, etc. doivent être nettoyés à l'eau courante immédiatement après utilisation.

POUR RETIRER LES BAGUES ET LE CIMENT :
Retirer les bagues avec des pinces conçues pour cet usage. Après avoir retiré les bagues, retirer le ciment qui reste sur les dents en les séchant avec un jet d'air comprimé direct. La dessiccation du ciment facilite son élimination.

CONSERVATION :
Conserver ce produit à une température comprise entre 10 et 24°C (50 et 75°F). Ne pas réfrigérer. Reboucher immédiatement les flacons après chaque emploi.

Resilience®

Cemento di fissaggio a base di vetroresina ionomerica

Per la cementazione di bande ortodontiche

Per uso esclusivo da parte di personale qualificato

Istruzioni per l'uso

INDICAZIONI D'USO:
Il cemento Resilience a base di resina ionomerica è inteso per la cementazione di lamine ortodontiche. È anche un sigillante efficace per corone e ponti convenzionali. Può inoltre essere usato come base o rivestimento sotto tutti i materiali ricostruttiv o in seguito a trattamenti canalari, e come quale amalgama temporanea.

DESCRIZIONE:
Il cemento Resilience a base di resina ionomerica è un cemento ad emissione spontanea di fluoruro, che può ridurre l'incidenza della carie e della decalcificazione. Il cemento a base di vetroresina ionomerica si fissa sullo smalto e sulla dentin senza richiedere l'uso di mordenzanti, è costituito da una polvere ed un liquido da mischiare, e consente un fissaggio chimico in 7 minuti.

CONTENUTO:

Polvere di resina ionomerica Resilience	Misurino
Liquido di resina ionomerica Resilience	Istruzioni per l'uso

FORMULAZIONE:
Polvere: vetro fluoro-allumina-silicico
Liquido: soluzione acquosa di acidi poliacrilici

ISTRUZIONI:
1. Profilassi dentaria mediante polvere di pomice. Non usare pasta profilattica preparata.
2. Lavare ed isolare i denti sui quali inserire la lamina. Aspirare l'acqua in eccesso sui denti senza disidratarne la superficie.
3. Togliere il rivestimento superiore della tavoletta di miscelatura per fornire una base pulita sul resto della tavoletta. Si può usare anche una piastra di vetro fredda o congelata per prolungare i tempi di lavorazione. Nel caso si usi la piastra congelata, è necessario asciugarla per eliminare qualsiasi residuo di condensazione.
4. Agitare la bottiglietta contenente la polvere a base di vetroresina ionomerica e picchiettarla su una superficiesolida per permettere una adeguata dispersione e condensazione della polvere.
5. Misurare la polvere con il misurino fornito. Eliminare la polvere in eccesso con una spatola, in modo che la polvere arrivi a livello raso del bordo dal misurino. Versare la polvere sulla tavoletta di miscelatura o la piastra di vetro, capovolgendo il misurino e picchiettandolo lateralmente con una spatola.
6. Versare le gocce del liquido a base di policarbossilato. Tenere la bottiglietta sempre in posizione verticale mentre si versano le gocce. Premere delicatamente la bottiglietta per far fuoriuscire le gocce, rilasciando la presa dopo

l'emissione di ciascuna goccia. Il rapporto polvere/liquido dipende dalla bottiglietta contenuta nel kit, ovvero:
   a. per 100 g di polvere/55 cc kit liquido: 2 misurini di polvere per 3 gocce di liquido;
   b. per 15 g di polvere /15 cc kit liquido: 3 misurini di polvere per 2 gocce di liquido.
   c. per scopi sperimentali: 1,6 g di polvere per 1 g di liquido.
7. Dividere la polvere in tre quantitativi uguali e mischiare la prima dose per 10 secondi, poi aggiungere la seconda per 10 secondi, seguita dall'ultima dose per altri 10 secondi. Mischiare velocemente sino a raggiungere un impasto cremoso.
   a. Tempo di miscelatura: 30 secondi
   b. Tempo di lavorazione: 1 minuto
8. Applicare il cemento mischiato sulla parte interna della lamina subito dopo aver terminato la miscelatura, ed collocare la lamina ortodontica mentre il cemento è ancora lucido. Tenere i denti isolati sino a che il cemento non assuma una consistenza gelatinosa.
9. Il materiale in eccesso deve essere eliminato prima che il cemento si indurisca completamente.
   a. Tempo complessivo di fissaggio: 6-7 minuti.

AVVERTENZE:

- I dentisti e gli assistenti devono indossare guanti e dispositivi di protezione oculistica. Si raccomanda che anche i pazienti indossino dispositivi di protezione oculistica. Qualora si verifichi un contatto accidentale con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua abbondante e rivolgersi ad un medico.
- Non usare su pazienti con allergie accertate al prodotto.
- Tutti gli strumenti non sterilizzabili, adoperati nel corso della procedura ortodontica, devono essere disinfettati conformemente ai parametri di igiene osservati dagli studi dentistici.
- Nel corso della procedura applicativa, evitare la contaminazione del materiale con acqua o saliva.
- A causa della natura adesiva di tipo chimico del cemento a base di vetroresina ionomerica, tutti gli strumenti riutilizzabili che entrano in contatto con il cemento, quali spatole, piastre di vetro e strumenti applicativi, devono essere puliti con acqua corrente immediatamente dopo l'uso.

RIMOZIONE DELLA LAMINA E DEL CEMENTO:

Rimuovere le bande con una qualsiasi pinzetta atta all'uso. Dopo aver rimosso la lamina, si può eliminare il cemento residuo dal dente asciugandolo con un getto d'aria diretto. L'essiccazione del cemento ne facilita la rimozione.

IMMAGAZZINAMENTO:

Il sistema è stato concepito per essere conservato ad una temperatura tra 10°-24°C (50°-75°F). Non refrigerare. Richiudere immediatamente dopo l'uso.

CE

EU Auth. rep.:
Emergo Europe
Molenstraat 15
NL 2513 BH The Hague
Netherlands

MADE IN USA
Fabricado en los EE.UU.
Fabriqqué aux Etats-Unis
Hergestellt in den USA

ORTHO TECHNOLOGY®
17401 Commerce Park Blvd. ▪ Tampa, Florida 33647